

Seri Adı :	iD Click Ultimate
Ürün Tanımı:	Lüks Vinil Karosu

Seçilmiş olan heterojen vinil zemin kaplaması, **ISO 10582 lüks vinil zemin karosu** grubunda yer alacaktır. Toplam kalınlığı 6.50 mm olup, plank/şerit veya karo şeklinde olmalıdır. Malzeme yapısı yukarıdan aşağıya doğru aşağıdaki katmanlardan oluşmalıdır:

- 1- Kirlenmeye ve aşınmaya karşı direnci arttıran özel kür
- 2- Yüksek netlikte baskı kalitesi ve gerçekçi EIR yüzey kabartma teknolojisine sahip desen kağıdı
- 3- Extrem boyutsal kararlılık sunan, su geçirmez ve uygulaması kolay sert kompozit tabaka
- 4- 19 dB'ye kadar ses blokajı sağlayan akustik katman
- 5- Katlanabilir Click taban

Heterojen vinil zemin kaplama malzemesi, click sistemle uygulanmalı, yapıştırıcı gerektirmemelidir. **Ultimate Pur** yüzey güçlendirmesi sayesinde leke ve kir tutmamalı, ayrıca malzeme ömrü boyunca cila veya benzeri ürün gerektirmemelidir. Plastikleştirici hammaddesi olan **Ftalat içermemelidir.**

Malzeme, 176 x 1213 cm veya 300 x 600 genişliğinde olmalıdır.

Üretim Tesisi ISO 9001-14001 sertifikasına sahip olmalı, ürün CE belgeli olmalıdır.

***** Malzemenin imalatçı tarafından hazırlanan içerik (hammadde) deklarasyonu, firma onaylı olarak idareye sunulmalıdır.**

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Sınıflandırma	ISO 10874	Ticari 34, Endüstriyel 43
Toplam Kalınlık	ISO 24346 EN 428	6.50 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	ISO 24340 EN 429	0.70 mm
Yüzey Koruması		Ultimate PUR
Toplam Ağırlık	ISO 23997 EN 430	11.3 kg/m ²
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçerik	ISO 10582	Type I
Teslim Şekli	ISO 24342 EN 427 (karo)	Karo 300 x 600 cm 176 x 1213 cm

TEKNİK PERFORMANS

Boyutsal Stabilite	ISO 23999 EN 434	≤ 0.05 %
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme	ISO 23999 EN 434	≤ 1 mm
Alev Yayılması	EN 13501-1	Beton üzerinde Bfl s1
Kalıcı Batma Değeri	ISO 24343-1 EN 433	≤ 0.05 mm
Darbe Sesi Emme	ISO 717-2	19 dB
Oda İçi Ses Emme	NF EN ISO 31-74	Sınıf C ($L_{n,e,w} < 85$ dB)
Termal Direnç	ISO 10456 EN 12524	0.05 m ² K/W
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ 6
Statik Elektrik Yüklemesi	EN 1815	< 2Kv (beton üzerinde)
Geri Dönüştürülebilirlik		%100
Ek Yeri Direnci	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Toplam VOC Emisyonu	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)

***** Yukarıdaki spesifikasyonlar, imalatçının orjinal internet sitesinde bulunmalı ve firma tarafından yazılı bir belge ile sunulmalıdır.**