

iD MIXONOMI

TEKNİK FÖY

	STANDARTLAR	iD MIXONOMI
SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA		
Döşeme Cinsi	EN ISO 10582	Heterojen Kompakt Esnek Zemin Kaplaması
Kullanım Sınıfı	EN ISO 10874	Konut: 23 Ticari: 34 Endüstriyel: 43
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.5 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0.7 mm
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	3.950 g/m ²
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği	EN ISO 10582	Tip I
Teslim Şekli	EN ISO 24342	Diamond Small 19.243 x 33.329 cm 80 units/box = 2.56 m ² Diamond Large 38.486 x 66.66 cm 20 units/box = 2.56 m ² Herringbone Left 8.33 x 38.486 cm 80 units/box = 2.56 m ² Herringbone Right 8.33 x 38.486 cm 80 units/box = 2.56 m ² Hexagon Small 20 x 23.094 cm 60 units/box = 2.04 m ² Hexagon Large 33.33 x 38.486 cm 20 units/box = 1.92 m ² Rectangle 10 x 50 cm 75 units/box = 3.75 m ² Square 25 x 25 cm 60 units/box = 3.75 m ² Trapeze 16.66 x 38.486 cm 40 units/box = 1.92 m ² Triangle Small 19.243 x 19.243 cm 120 units/box = 1.92 m ² Triangle Large 38.486 x 38.486 cm 40 units/box = 2.56 m ²
Yüzey Güçlendirme (PUR)		Var - TopCleanXP™
Derzli Kenar		Yok
TEKNİK PERFORMANS		
Boyutsal Stabilite	EN ISO 23999	≤ % 0.10
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Yangın Direnci	EN 13501-1	Bfl s1 : Beton yüzeylerde Bfl s1 : Ahşap yüzeylerde
Kalıcı Batma	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Mobilya Ayağı ile Aşınma	EN 424	Aşınmaz
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918 - EN 425	Aşınmaz
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717-2	ΔLw = 2 dB
Oda İçi Ses Emme	EN ISO 31-074	Sınıf C (Ln,e,w < 85 dB)
Termal Direnç	EN ISO 10456	0.02 m ² K/W
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02 (metod 3a)	≥ 6
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Çok iyi
Kayma Direnci	DIN 51130	R10
	EN 13893	μ ≥ 0.30
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815	< 2 kV (beton üzerinde)
	EN 1081	> 10 ⁹ Ohm
Soyulma Mukavemeti	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Yerden Isıtma		Uygun - max. 27 °C
ÇEVRE PERFORMANSI		
TVOC Emisyonu	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³
Geri Dönüştürülmüş İçerik	-	32%
Geri Dönüştürülebilir	-	100%
Plastikleştirici	-	Ftalat içermez

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (11/18)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

